



## Hovädzia štiepenka s potlačou

hovädzia štiepenka s polyuretánovou úpravou (fóliovaná) s karbónovým efektom

Charakteristika:

- hovädzia surovina 1,5-2,8m<sup>2</sup>
- v sudoch chromom činená
- vyrobená minerálnymi činidlami Nappasoft výlučne s použitím vodou riedených farbív
- so štandardnou hrúbkou 1,0 - 1,2 mm
- ekologicky bezpečná a zdravotne nezávadná, neobsahuje PCP, PCB, CFC
- \* Svetlostálosť: 4 - 5 (EN ISO 105 – BO2)
- \* Oderuvzdornosť: 4 za sucha: 1000 EN ISO 11640 (čierna 2)  
4 za mokra: 200 EN ISO 11640 (čierna 2)  
alkalické prostredie 3: 100 EN ISO 11640 (čierna 2)
- \* Odolnosť (ohýbanie): 30 000 cyklov bez zmien EN ISO 5402

DODACIA LEHOTA: do 5 pracovných dní, pri odbere menšom ako 1 useň  
(ca.1,5m<sup>2</sup>) do 10 pracovných dní

MINIMÁLNE ODBERNÉ MNOŽSTVO: 1 krupón