

Prüfbericht: TEPPICHE VELOURS WEICH

Lagerung:	mind. 24 h bei Normklima 23 ± 2°C und 50 ± 5% rel. Luftfeuchte nach DIN 50014 (23/50)
-----------	---

TL 1010 (01/2008)					Bestimmung des Brennverhaltens				
Prüfdatum:	30.10.2019				Prüfnorm:	DIN 75200 (09/1980)			
Prüfer:	Florentina Zisser				Alterung:	n/a			
Position:	T2 - Pkt 17								
Probenanzahl:	5 Proben je Richtung								
Prüfung im Anlieferzustand									
Probe	längs				quer				Soll (mm/min)
	Dauer (sec)	Strecke (mm)	Index	Resultat (mm/min)	Dauer (sec)	Strecke (mm)	Index	Resultat (mm/min)	
1	178	254	BR	85,62	207	254	BR	73,62	≤ 100
2	173	254	BR	88,09	192	254	BR	79,38	
3	170	254	BR	89,65	198	254	BR	76,97	
5	176	254	BR	86,59	196	254	BR	77,76	
5	173	254	BR	88,08	194	254	BR	78,56	
BR	über die gesamte Messstrecke brennend; Brenngeschwindigkeit								
SE/BR	selbstverlöschend: Brennweg > 50mm und ≤100mm								
SE/NBR	selbstverlöschend: Brennweg ≤ 50mm; Brennzeit < 60sec								