



## LC- NASCA 44

Minimálne odberné množstvo je 5m<sup>2</sup> (1ks)

- V sudoch morená automobilová useň s prírodným povrchom
- Hrúbka: 1,0 – 1,4 mm (DIN 53 326)
- Vyrobené zo stredoeurópskej hovädzej suroviny
- Chrómom činená, prefarbená v moriacom sude vysokokvalitnými moridlami
- Plošná hmotnosť: 620-980 g/cm<sup>3</sup> (DIN 53 327)
- Pevnosť v ťahu: 120NM (DIN 53 328 II)
- Predĺženie pri pretrhnutí: 35 - 70% (DIN 53 328)
- Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: 25N (DIN 53 329)
- Odolnosť proti plameňu: <100 mm/min (DIN 75 200 / FMVSS 302)
- Odolnosť proti ohýbaniu: 20 000 Cyklov bez zmien (DIN 53 351)
- Odolnosť povrchovej úpravy: 3,5 N/cm