



MERCURY 99.9

Useň špeciálne vyrobená pre letecký priemysel

- V sudoch morená letecká useň s hladkým povrchom
- Špeciálna pigmentová úprava a ochranná úprava
- Činená a prefarbená v moriacom sude vysokokvalitnými moridlami
- Hrúbka: 0,9 – 1,3 mm
- Priemerná veľkosť usní: 4,8 – 5,0m²
- Povrch: polomatný, prírodné zrno, príjemná na dotyk,
- Vyrobené prevažne zo európskej hovädzej suroviny
- Pevnosť v ťahu: ≥ 80N (DIN EN ISO 3376)
- Odolnosť roztrhnutia stehu: ≥ 40N (DIN EN ISO 23910)
- Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: ≥ 20N (DIN EN ISO 3377⁻¹)
- Odolnosť (ohýbanie): 50 000 cyklov bez zmien (DIN EN ISO 5402)
- Odolnosť voči mrazu: 1h/ -20 °C bez zmeny (ISO 17233)
- Svetlostálosť: ≥ 5 modrá škála (DIN EN ISO 105 – B O2)
- Oderuvzdornosť:
 - ≥ 4/5 za sucha: 2000 šedá škála (DIN EN ISO 5402)
 - ≥ 4/5 za mokra: 500 šedá škála (DIN EN ISO 5402)
- Odolnosť proti odieraniu: 2000 cyklov bez zmien (TABER) DIN 17076/1
- Priľnavosť povrchu: : ≥ 4,0 N/cm (ISO 11644)
- Certifikácia: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, ISO 18184, ISO 22196 - ISO 16187 – ASTM E 2149 – ASTM E 2180
- Certifikát nehorľavosti FAR 25.853 (a) e, Appendix F, Part I, para (a)(1)(ii)
- Hustota dymu a toxicity: spĺňa ABD0031
- Plošná hmotnosť: 700 - 900 g /m²
- Farebnosť podľa aktuálneho vzorkovníka: **36 farieb**
- Extrémne odolná voči vonkajším vplyvom, mechanickému, tepelnému a svetelnému zaťaženiu, antibakteriálna a antivírusová samočistiaca úprava
- Použitie: vhodná do všetkých druhov nových a repasovaných lietadiel, železničné a automobilové interiéry, vrátane všetkých druhov verejnej a súkromnej dopravy

Dodacia lehota: ca. 10 pracovných dní, pri perforácií viac

Minimálne odberné množstvo: 1 useň, možnosť perforácie MK1, MK6, MK9

Možnosť zakúpiť vzorkovník: formát 10 x 10 cm