





POWERED BY INNOVATION  
**CONSULED**  
DRIVEN BY COMPETENCE

# MERCURY 99.9


---




ME.9-00167




ME.8-00120




ME.8-00119




ME.8-00118




ME.8-00117




ME.8-00116




ME.8-00115




ME.8-00114




ME.8-00113




ME.8-00110




ME.8-00111




ME.8-00112




ME.7-70025




ME.7-70027




ME.7-70026




ME.8-30005




ME.6-20032




ME.6-20031




ME.6-80006




ME.7-40101




ME.7-40103




ME.7-40102




ME.7-40104



ME.5-30095



ME.5-30093




ME.5-30092



ME.5-30097




ME.5-30096




ME.5-30094




ME.5-30091




ME.5-30090




ME.5-30089




ME.5-30088



ME.5-00023



ME.5-00022



ME.5-00021



# MERCURY 99.9

---

## useň špeciálne vyrobená pre letecký priemysel

- V sudoch morená letecká useň s hladkým povrchom
- Špeciálna pigmentová úprava a ochranná úprava
- Čínená a prefarbená v moriacom sude vysokokvalitnými moridlami
- Hrúbka: 0,9 - 1,3 mm
- Priemerná veľkosť usní: 4,8 - 5,0m<sup>2</sup>
- Povrch: polomatný, prírodné zrno, príjemná na dotyk,
- Vyrobené prevažne zo európskej hovädzej suroviny
- Pevnosť v ťahu: ≥ 80N (DIN EN ISO 3376)
- Odolnosť roztrhnutia stehu: ≥ 40N (DIN EN ISO 23910)
- Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu: ≥ 20N (DIN EN ISO 3377<sup>-1</sup>)
- Odolnosť (ohýbanie): 50 000 cyklov bez zmien (DIN EN ISO 5402)
- Odolnosť voči mrazu: 1h/ -20 °C bez zmeny (ISO 17233)
- Svetlostálosť: ≥ 5 modrá škála (DIN EN ISO 105 - B O2)
- Oderuvzdornosť:
  - ≥ 4/5 za sucha: 2000 šedá škála (DIN EN ISO 5402)
  - ≥ 4/5 za mokra: 500 šedá škála (DIN EN ISO 5402)
- Odolnosť proti odieraniu: 2000 cyklov bez zmien (TABER) DIN 17076/1
- Priľnavosť povrchu: : ≥ 4,0 N/cm (ISO 11644)
- Certifikácia: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, ISO 18184, ISO 22196 - ISO 16187 - ASTM E 2149 - ASTM E 2180
- Certifikát nehorľavosti FAR 25.853 (a) e, Appendix F, Part I, para (a)(1)(ii)
- Hustota dymu a toxicity: spĺňa ABD0031
- Plošná hmotnosť: 700 - 900 g /m<sup>2</sup>
- Farebnosť podľa aktuálneho vzorkovníka: **36 farieb**
- Extrémne odolná voči vonkajším vplyvom, mechanickému, tepelnému a svetelnému zaťaženiu, antibakteriálna a antivírusová samočistiaca úprava
- Použitie: vhodná do všetkých druhov nových a repasovaných lietadiel, železničné a automobilové interiéry, vrátane všetkých druhov verejnej a súkromnej dopravy